

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4 CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 39

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	05-mar-25
CANTIDAD	68
LOTE No.	39
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmanni y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6800
Despues de Periodo de Presion	1658
Final	42858

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	41200 lts
Soluci3n total inyectada	5142 lts
Soluci3n por m ³	399.93 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Mar
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P. 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 40

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	06-mar-25
CANTIDAD	69
LOTE No.	40
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6900
Despues de Periodo de Presion	1682
Final	42782

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	41100 lts
Soluci3n total inyectada	5218 lts
Soluci3n por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LE3N DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4 CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P. 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 41

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	06-mar-25
CANTIDAD	90
LOTE No.	41
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmiani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	39000 lts
Soluci3n total inyectada	6808 lts
Soluci3n por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM 14 CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 42

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	07-mar-25
CANTIDAD	74
LOTE No.	42
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7400
Despues de Periodo de Presion	1804
Final	42404

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	40600 lts
Soluci3n total inyectada	5596 lts
Soluci3n por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEON DOMINGUEZ


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM14. CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 43

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	07-mar-25
CANTIDAD	87
LOTE No.	43
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M. / 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8700
Despues de Periodo de Presion	2120
Final	41420

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39300 lts
Solucion total inyectada	6580 lts
Solucion por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMÍNGUEZ

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM14. CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 44

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	08-mar-25
CANTIDAD	90
LOTE No.	44
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmami y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	39000 lts
Soluci3n total inyectada	6806 lts
Soluci3n por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4, CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943, CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 45

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	10-mar-25
CANTIDAD	72
LOTE No.	45
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7200
Despues de Periodo de Presion	1755
Final	42555

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40800 lts
Solucion total inyectada	5445 lts
Solucion por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEON DOMINGUEZ


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA