

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM14. CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P. 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 33

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	01-mar-25
CANTIDAD	80
LOTE No.	33
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 AM
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8000
Despues de Periodo de Presion	1950
Final	41950

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40000 lts
Solucion total inyectada	8050 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM 1.4 CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 34

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	03-mar-25
CANTIDAD	83
LOTE No.	34
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25" Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8300
Despues de Periodo de Presion	2023
Final	41723

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39700 lts
Solucion total inyectada	6277 lts
Solucion por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez

SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Ma

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM14 CARRETERA A CHIH. CD MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CGS C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 35

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	03-mar-25
CANTIDAD	88
LOTE No.	35
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmann y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M. / 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min.
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8800
Despues de Periodo de Presion	2145
Final	41345

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39200 lts
Solucion total inyectada	6655 lts
Solucion por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Mar
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4 CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG6 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 36

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	04-mar-25
CANTIDAD	75
LOTE No.	36
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7500
Despues de Periodo de Presion	1828
Final	42328

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40500 lts
Solucion total inyectada	5672 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Mar
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 37

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	04-mar-25
CANTIDAD	66
LOTE No.	37
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6600
Despues de Periodo de Presion	1609
Final	43009

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41400 lts
Solucion total inyectada	4991 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4, CARRETERA A CHIH. CD. MADERA, CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P. 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 38

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	05-mar-25
CANTIDAD	64
LOTE No.	38
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmanni y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M/ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6400
Despues de Periodo de Presion	1560
Final	43160

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Soluci3n	2.4%
Soluci3n total introducida	41600 lts
Soluci3n total inyectada	4840 lts
Soluci3n por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEÓN DOMÍNGUEZ


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA