

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 110

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	23-abr-25
CANTIDAD	65
LOTE No.	110
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6500
Despues de Periodo de Presion	1658
Final	43084

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41500 lts
Solucion total inyectada	4916 lts
Solucion por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 111

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	24-abr-25
CANTIDAD	75
LOTE No.	111
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7500
Despues de Periodo de Presion	1828
Final	42328

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40500 lts
Solucion total inyectada	5672 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:



SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:



SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 112

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	24-abr-25
CANTIDAD	75
LOTE No.	112
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7400
Despues de Periodo de Presion	1804
Final	42404

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40600 lts
Solucion total inyectada	5596 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA