

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 153

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 22-may-25                     |
| CANTIDAD          | 90                            |
| LOTE No.          | 153                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                  |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                      |
| VACIO INICIAL               | 30 min.              |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.              |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 8:00 A.M./ 11:00 A.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 130 Lbs. 9:30 A.M    |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min               |
| VACIO FINAL                 | 30 min.              |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 9000   |
| Despues de Periodo de Presion | 2194   |
| Final                         | 41194  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 39000 lts               |
| Solucion total inyectada     | 6806 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 399.95 l/m <sup>3</sup> |
| CCA retenido                 | 9.598 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes.

SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 154

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 22-may-25                     |
| CANTIDAD          | 72                            |
| LOTE No.          | 154                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                  |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                      |
| VACIO INICIAL               | 30 min.              |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.              |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 2:00 P.M./ 5 :00 P.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 110 Lbs. 2:30 P.M    |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min               |
| VACIO FINAL                 | 30 min.              |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 7200   |
| Despues de Periodo de Presion | 1755   |
| Final                         | 42555  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 40800 lts               |
| Solucion total inyectada     | 5445 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 399.98 l/m <sup>3</sup> |
| CCA retenido                 | 9.599 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 155

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 23-may-25                     |
| CANTIDAD          | 67                            |
| LOTE No.          | 155                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                   |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                       |
| VACIO INICIAL               | 30 min.               |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.               |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 8:00 A.M./ 11 :00 A.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 130 Lbs. 9:30 A.M     |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min                |
| VACIO FINAL                 | 30 min.               |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 6700   |
| Despues de Periodo de Presion | 1633   |
| Final                         | 42933  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 41300 lts               |
| Solucion total inyectada     | 5067 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 399.98 l/m <sup>3</sup> |
| CCA retenido                 | 9.599 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes  
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia  
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# **MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.**

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

**FOLIO No. 156**

## **TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 23-may-25                     |
| CANTIDAD          | 82                            |
| LOTE No.          | 156                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                  |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                      |
| VACIO INICIAL               | 30 min.              |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.              |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 2:00 P.M./ 5 :00 P.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 110 Lbs. 2:30 P.M    |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min               |
| VACIO FINAL                 | 30 min.              |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 8200   |
| Despues de Periodo de Presion | 2199   |
| Final                         | 41799  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 39800 lts               |
| Solucion total inyectada     | 6201 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 399.96 l/m <sup>3</sup> |
| CCA retenido                 | 9.599 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes  
SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia  
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 157

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 24-may-25                     |
| CANTIDAD          | 88                            |
| LOTE No.          | 157                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                  |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                      |
| VACIO INICIAL               | 30 min.              |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.              |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 8:00 A.M./ 11:00 A.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 130 Lbs. 9:30 AM     |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min               |
| VACIO FINAL                 | 30 min.              |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 8800   |
| Despues de Periodo de Presion | 2145   |
| Final                         | 41345  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 39200 lts               |
| Solucion total inyectada     | 6655 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 399.96 l/m <sup>3</sup> |
| CCA retenido                 | 9.599 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes  
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia  
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 158

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 26-may-25                     |
| CANTIDAD          | 65                            |
| LOTE No.          | 158                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                   |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                       |
| VACIO INICIAL               | 30 min.               |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.               |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 8:00 A.M./ 11 :00 A.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 130 Lbs. 9:30 A.M     |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min                |
| VACIO FINAL                 | 30 min.               |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 6500   |
| Despues de Periodo de Presion | 1658   |
| Final                         | 43084  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                    |
| Solucion total introducida   | 41500 lts               |
| Solucion total inyectada     | 4916 lts                |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 400 l/m <sup>3</sup>    |
| CCA retenido                 | 9.600 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

*Luis Reyes*

SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

*Carlos Mar*

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

# MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 159

## TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FECHA             | 26-may-25                     |
| CANTIDAD          | 87                            |
| LOTE No.          | 159                           |
| DIMENSION         | 8" Base, 6" Copa y 25' Largo. |
| HUMEDAD:          | 24%                           |
| ESPECIE           | Engelmani y Arizonica         |
| TIPO DE MATERIAL: | Poste Telefónico              |
| CLIENTE           | TELMEX                        |
| PEDIDO No.        | 2600016957                    |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| DENSIDAD                    | 2.4                  |
| PREPARACION DE MEZCLA       |                      |
| VACIO INICIAL               | 30 min.              |
| LLENADO DE CILINDRO         | 35 min.              |
| INICIO DE IMPREGNACION      | 2:00 P.M./ 5 :00 P.M |
| PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS | 110 Lbs. 2:30 P.M    |
| VACIADO DE CILINDRO         | 25 min               |
| VACIO FINAL                 | 30 min.              |

| NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO  | LITROS |
|-------------------------------|--------|
| INICIAL                       | 48000  |
| Despues del llenado           | 8700   |
| Despues de Periodo de Presion | 2120   |
| Final                         | 41420  |
|                               |        |
|                               |        |

| RESULTADOS DEL TRATAMIENTO   |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Concentracion de la Solucion | 2.4%                  |
| Solucion total introducida   | 39300 lts             |
| Solucion total inyectada     | 6580 lts              |
| Solucion por m <sup>3</sup>  | 400 l/m <sup>3</sup>  |
| CCA retenido                 | 9.6 Kg/m <sup>3</sup> |

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA