

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 828

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	17-sep-24
CANTIDAD	66
LOTE No.	828
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.


NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6600
Despues de Periodo de Presion	1609
Final	43009

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41400 lts
Solucion total inyectada	4991 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 829

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	18-sep-24
CANTIDAD	64
LOTE No.	829
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6400
Despues de Periodo de Presion	1560
Final	43160

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41600 lts
Solucion total inyectada	4840 lts
Solucion por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Noel Leon Dominguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 830

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.


FECHA	18-sep-24
CANTIDAD	70
LOTE No.	830
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7000
Despues de Periodo de Presion	1706
Final	42706

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Solucion	2.4%
Soluci3n total introducida	41000 lts
Soluci3n total inyectada	5294 lts
Soluci3n por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 831

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	19-sep-24
CANTIDAD	80
LOTE No.	831
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8000
Despues de Periodo de Presion	1950
Final	41950

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40000 lts
Solucion total inyectada	6050 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 832

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	19-sep-24
CANTIDAD	82
LOTE No.	832
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8200
Despues de Periodo de Presion	2199
Final	41799

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39800 lts
Solucion total inyectada	6201 lts
Solucion por m³	399.96 l/m³
CCA retenido	9.599 Kg/m³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel León Domínguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar García
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 833

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	20-sep-24
CANTIDAD	90
LOTE No.	833
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39000 lts
Solucion total inyectada	6806 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIONADO POR:

Noel León Domínguez
SR. NOEL LEON DOMINGUEZ

Carlos Manuel Mar García
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA