

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 46

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	10-mar-25
CANTIDAD	71
LOTE No.	46
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7100
Despues de Periodo de Presion	1731
Final	42631

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40900 lts
Solucion total inyectada	5369 lts
Solucion por m³	399.95 l/m³
CCA retenido	9.598 Kg/m³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 47

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	11-mar-25
CANTIDAD	84
LOTE No.	47
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8400
Despues de Periodo de Presion	2048
Final	41648

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39600 lts
Solucion total inyectada	6352 lts
Solucion por m ³	399.94 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Mar

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 48

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	11-mar-25
CANTIDAD	87
LOTE No.	37
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8700
Despues de Periodo de Presion	2120
Final	41420


RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39300 lts
Solucion total inyectada	6580 lts
Solucion por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:



SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:



SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 49

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	12-mar-25
CANTIDAD	65
LOTE No.	49
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6500
Despues de Periodo de Presion	1658
Final	43084

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41500 lts
Solucion total inyectada	4916 lts
Solucion por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 50

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	12-mar-25
CANTIDAD	64
LOTE No.	50
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6400
Despues de Periodo de Presion	1560
Final	43160

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41600 lts
Solucion total inyectada	4840 lts
Solucion por m³	399.96 l/m³
CCA retenido	9.599 Kg/m³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 51

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	13-mar-25
CANTIDAD	76
LOTE No.	51
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600014562

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7600
Despues de Periodo de Presion	1852
Final	42252

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40400 lts
Solucion total inyectada	5748 lts
Solucion por m ³	400 l/m ³
CCA retenido	9.6 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Ma

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA